

TECHNISCHES DATENBLATT BRIK-CEN MS-TRANSPARENTE

Elastischer MS-Polymer-Dichtstoff der neuen Generation, feuchtigkeitshärtend.

EIGENSCHAFTEN

- Anwendungstemperatur +5°C bis +40°C
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90 °C
- Gute Haftung auf feuchten Oberflächen
- Verklebung im Innen- und Außenbereich
- Versiegelung im Innenbereich
- Transparent
- Hohe Qualität
- Alterungsbeständig
- Geruchsarm
- Dauerhaft elastisch
- Überstreichbar
- Lösemittelfrei
- Isocyanatfrei

PRODUKTINFORMATIONEN

Präsentation	• Kartusche 290 mL (12Einheiten) • Tube 120 g (12Einheiten)
Haltbarkeit	12 Monate
Farben	Transparent
Lagerung	Kühl und trocken zwischen +5°C und +35°C lagern.

NORMEN / PRÜFUNGEN / ZERTIFIKATE

CE-Kennzeichnung

- EN 15651-1 F EXT-INT
- EN 15651-2 G
- EN 15651-3 XS

VOC-Emission

- Französische VOC-Verordnung:
Klassifizierung A+

GEV-EMICODE EC1 PLUS

- Sehr emissionsarm

ANWENDUNGEN

- Ideal für Verklebungen, die eine vollständig transparente Anwendung erfordern.
- Abdichten von Innenwänden und Verglasungen.
- Verkleben von dekorativen Elementen.
- Dichtmittel für Sanitärarmaturen. Verhindert und verzögert Schimmelbildung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Oberflächen, auf die der Dicht-/Klebstoff aufgetragen wird, müssen fest, absolut sauber, staub- und fettfrei sein. Er kann auch auf feuchten Oberflächen aufgetragen werden.

Der Dicht-/Klebstoff ist überstreichbar; der ideale Zeitpunkt hierfür ist unmittelbar nach der Hautbildung, etwa 10-15 Minuten nach dem Auftragen. Er kann in der Nähe von Lackierkabinen verwendet werden. Aufgrund der großen Auswahl an Lacken auf dem Markt empfehlen wir, die Verträglichkeit des Lacks mit dem Dicht-/Klebstoff zu prüfen.

Nach dem Aushärten kann das Produkt geschliffen, gestrichen und/oder lackiert werden.

Versiegelung: Mit einer Pistole, pneumatisch oder manuell auftragen, dabei einen durchgehenden Wulst bilden und die Bildung von Lufteinschlüssen vermeiden. Anschließend mit einem mit Seifenlauge angefeuchteten Spachtel glatt streichen.

Verklebung: Auf eine der zu verbindenden Oberflächen auftragen und entsprechend den Abmessungen der Teile Raupen bilden. Auf der anderen Oberfläche einige Sekunden fest andrücken. Es wird empfohlen, die Platte oder das Objekt 24-48 Stunden lang zu halten.

KLEBSTOFFERGIEBIGKEIT

Ca. 1 Kartusche pro 2 m²

DICHTUNGSLEISTUNG

L= 290/ (axp)

L: Länge der Dichtung in m.

a: Fugenbreite in mm.

p: Fugentiefe in mm

TECHNISCHE DATEN

In Form von Lieferungen:

Eigenschaften	Verfahren	Einheiten	Werte
Dichte		g/mL	1,07
Konsistenz			Thixotrope Paste
Temperaturbeständig	2 Stunden bei 120 °C	%	95
Hautbildung	20 °C	min	5

Ausgehärtetes Produkt:

Merkmal	Verfahren	Einheiten	Werte
Modul 100%	DIN 53504	N/mm ²	0,65
Zugfestigkeit	DIN 53504	N/mm ²	1,50
Bruchdehnung	DIN 53504	%	300
Härte	DIN 53505	Shore A	40

KLEBEKRAFT

Hervorragende Haftung auf:

Beton, Ziegel, Holz, Sichtziegel, Natur- und Kunststein, Keramik, Glas, Metallen wie Aluminium, Eisen, Zink, verzinktem Stahl usw. sowie den meisten thermoplastischen Kunststoffen (außer Polyethylen und PTFE) und duroplastischen Materialien.

Gute Haftung auf feuchten Oberflächen.

Sollte zur Verbesserung der Haftung eine Grundierung erforderlich sein, empfehlen wir:

BRIK-CEN S-3195 für nicht poröse Oberflächen.
BRIK-CEN S-4007 für poröse Oberflächen.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Beständig gegen Wasser, aliphatische Lösungsmittel, verdünnte anorganische Säuren und Laugen, Öle und Fette. Geringe Beständigkeit gegenüber aromatischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und chlorierten Kohlenwasserstoffen

REINIGUNG

Nach dem Aushärten mit BRIK-CEN S 890 reinigen.

Nach dem Aushärten mechanisch reinigen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Kartuschenpistole P-1441

SICHERHEIT UND HYGIENE

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

NOTIZ

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und die von Quiadsa erhaltenen Ratschläge, sowohl mündlich als auch schriftlich, basieren auf unseren Erfahrungen und aktuellen Kenntnissen über unser Produktsortiment (bei sachgemäßer Verwendung und Lagerung sowie innerhalb der Nutzungsdauer) und sind als unverbindliche Zusammenarbeit zu betrachten. Die Anwendung des Produkts liegt außerhalb unserer Kontrolle und wir lehnen jede Verantwortung ab, die sich aus unsachgemäßer Verwendung ergibt. Der Kunde ist dafür verantwortlich, vor der Verwendung durch Tests oder Erprobung des Produkts dessen Eignung zu bestätigen und zu beurteilen. für sein Ende. Unsere Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf die Sicherstellung der Qualität unserer Produkte entsprechend unseren Qualitätsstandards. Quiadsa behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Benutzer müssen die neueste Version der technischen Datenblätter kennen und verwenden. Quiadsa sendet sie auf Anfrage zu oder sie können von der Website heruntergeladen werden: www.quiadsa.com

FABRIK UND BÜROS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com